

# 室溫乾燥剝離型 保護材料 R-25C RT-3

TDS : 20190920  
整理號碼 TDS-191002-103PC

室溫乾燥剝離型保護材料 Protect PasteR-25C RT-3 電子產品、機器的的基板材料、金屬面, 樹脂面等, 是一種防止耐電鍍及耐化鍍產品. 固化後可簡易的剝除。

(\*\*本產品是比前款 RT-2 的膜的監牢性及乾燥性能提升)

## 特 長

- 使用附著性佳的合成樹脂, 表面乾燥後的固化膜可容易剝除。
- 添加骨材讓塗膜表面乾燥性提升及膜的堅牢性提升。
- 因為使用中低沸點的溶劑, 在 “20~35℃ × 2 小時以上” 可形成固化膜 或是在 “80℃ × 10 分鐘” 加熱烘乾。
- 固化膜, 在電鍍(90℃/可耐酸)。

## 特 性

	R-25C RT-3	
外 觀	中黏度黑色膏狀	目視
色 調	中黏度膠體(黑色)	目視
黏 度	150~200 dPa · s at 25℃	Viscotester VT-06F
乾 燥 條 件	25℃ X 2hrs 80℃ X 10 分	BOX 烤箱
適 合 膜 厚	≥50 μ m	
附 著 性	100/100 合格 ( PET 面) 100/100 合格 (銅箔面上)	* Tape Peeling Test
耐 酸 性	沒有變色 沒有脫離	20%HCL/90℃/1hr 浸漬
剝 離 性	容易剝除 (有高延長性)	

\*上述數值為敝司之研究實驗值, 而非保證數據。

## ☆ 使用方法及取樣上之注意事項

- 請務必使用原樣品。請主意若有用溶劑稀釋 請用轉用稀釋劑 MPA 溶劑使用。  
\*\*如有使用稀釋劑 請均勻攪拌後再使用
- 保存期間中黏度會些許變化, 使用前, 請均勻攪拌後使用之。
- 塗佈之前請先務必清潔塗佈表面。
- 塗佈時, 適合使用毛刷。 \*因為本產品使用快乾的溶劑, 不適合用印刷塗布。
- 欲清洗使用後之網版、治具及容器, 請使用 Cellosolve series 及酯類等。
- 產品取樣時, 請務必穿著護具於抽氣良好之作業場所下操作之。
- 未開封使用保存期限為 6 個月 (於 25℃ 存放下)。

Contact: **Selmaq Enterprise Co Ltd**

Tel: 02-2918-9913 Attn: Eliza Hu Ext.11 E-mail: [elizahu@selmaq.com.tw](mailto:elizahu@selmaq.com.tw) Mobile: 886-0938-120-186