

# 保護膜 *RW-903*

水洗保護膜 Protect Paste RW-903、使用於觸控面板生產加工時，(PET /FILM 材, 玻璃材) 等，一種防止塵埃或其他有害物質等附著之臨時保護膜材料、在加工處理後可以很容易用水清洗。可適合用在造型保護作用。

## 特 長

- 高膜厚塗佈之，連續印刷性穩定。
- 硬化條件為“120℃ × 30分”時、對於ITO膜面,玻璃 ITO 面以及 PET FILM 面有良好的附著性。
- 加工作業後可容易用水清洗, 剝離、清洗後表面不會有殘留物存在。
- 用水除去膜厚後, 附著面不會有殘渣不會阻礙 ITO 面
- 主材料的結合劑樹脂是醫療品等使用的產品, 對於安全性好. 不會有危害.

## 特 性

- 外觀 : 中黏度膠體(白色, 乳白色)
- 黏 度 : 250 ~ 300 dPa · s at 25℃ \* Viscotester VT-04F
- 硬化条件 : 120℃ × 30分 (PET · FILM) \* Box 乾燥機
- 附著力 : 合格 (PET FILM) \* Tape Peeling Test  
合格 (PET & ITO Glass)
- 硬度 : ≥ HB
- 剝離性 : ITO膜 / OK、沒有殘物 - 塗膜厚 / 15-20 μm  
玻璃面 / OK、沒有殘物 水洗/流水(常溫)  
PET面 / OK、沒有殘物

\* 上述數值為蔽司之研究實驗值, 而非保證數據。

## ☆ 使用方法及取樣上之注意事項

- 請務必使用原樣品。請主意若有用溶劑稀釋 請用二乙二醇乙醚醋酸酯。
- 保存期間中黏度會些許變化, 使用前, 請均勻攪拌後使用之。
- 塗佈之前請先務必清潔塗佈表面。
- 塗佈時, 適合使用特多龍材質的網版(150~250 mesh)。 \*最適膜厚 10~20 μm
- 欲清洗使用後之網版、治具及容器, 請使用丙酮(ACETONE)及乙酸乙酯。
- 產品取樣時, 請務必穿著護具於抽氣良好之作業場所下操作之。
- 使用保存期限為 6 個月 (於 25℃ 存放下)。



ASKMI Industries Limited

業務連絡: 邁拓企業股份有限公司 TEL: 02-2918-9913 胡麗華 (分機40)

E-mail: [elizahu@selmag.com.tw](mailto:elizahu@selmag.com.tw) Mobile : 0938-120-186